



Sintan Kimya

KIMOIL B/TS

Karakteristik Özellikleri :

Her tip deri üretimi için kullanılabilen yüksek elektrolit stabilitesine sahip yağlama maddesi.

Kimyasal Yapısı : Okside edilmiş sülfite balık yağı, sülf ester türevleri, uzun zincirli gliseridler ve yüksek moleküllü alifatik ürünler karışımı.

Özellikleri

Görünüm	:	Orange - Brown liquid
Konsantrasyon (%)	:	70
pH (1:10)	:	7,5 – 8,5

Stabilite

Formik Asit	(10 %)	:	Stabil
Sülfirik Asit	(2 %)	:	Stabil
Tuz	(10 %)	:	Stabil
Krom	(10 %)	:	Stabil
Bitkisel tanen	(10 %)	:	Stabil
Sentetik tanen	(10 %)	:	Stabil

Kullanım Alanları :

Kimoil B/TS deriye farkedilir bir yumuşaklık ve mumsu bir tutum verir . **Kimoil B/TS** kullanımı derilerin yırtılma mukavemeti başta olmak üzere bütün mekanik dayanımlarını artırır.

Kimoil B/TS yüksek stabilitesi sayesinde tabaklama ve retenaj işlemlerinde ön yağlama maddesi olarak kullanılabilir. Işık haslığı ve diğer performans özellikleri sayesinde **Kimoil B/TS** pek çok farklı uygulama için ideal bir bileşen olarak kullanılabilir.

Tavsiye edilen kullanım oranı :

- Ana yağlama : 2 – 4 % Traşlı ağırlık üzerinden
- Ön yağlama : 0,5 – 2 % Traşlı ağırlık üzerinden
- Döşemelik Deriler : 12 % 'ye kadar Traşlı ağırlık üzerinden

Bu teknik bülten sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Her kullanıcı kendi ürün ve çalışma koşullarına göre uygulamalıdır. Kullanıcı işletmelerin ürünlerine özgü somut bir bilgi içermediğinden uygulamaya yönelik bilgiler için garanti verilemez. Version 01.2010 rev.0.

Sintan Kimya San. Ve Tic. A.Ş.
Menemen Deri Serbest Bölgesi Menekşe Sk. No:3/A-7
Menemen İZMİR TÜRKİYE

Tel : +90.232.8421941
Fax: +90.232.8421945
e-mail : sintan@sisecam.com

www.sintankimya.com

Ambalaj : 120 Kg Kg Geniş Ağızlı PE Varil

Depolama : Ürün 5° - 50°C arası sıcaklıklarda, orjinal ambalajında ve uluslararası endüstriyel koşullara uygun yerlerde en az oniki ay saklanabilir. Açılan ürünler kısa sürede tüketilmeli ve bitene kadar kendi ambalajında muhafaza edilmelidir. Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

Güvenlik Uyarıları : Güvenlik Bilgi Formu'ndaki bilgi ve uyarılara uyulmalıdır.

Bu teknik bülten sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Her kullanıcı kendi ürün ve çalışma koşullarına göre uygulamalıdır. Kullanıcı işletmelerin ürünlerine özgü somut bir bilgi içermediğinden uygulamaya yönelik bilgiler için garanti verilemez. Version 01.2010 rev.0.

Sintan Kimya San. Ve Tic. A.Ş.
Menemen Deri Serbest Bölgesi Menekşe Sk. No:3/A-7
Menemen İZMİR TÜRKİYE

Tel : +90.232.8421941
Fax: +90.232.8421945
e-mail : sintan@sisecam.com

www.sintankimya.com